

Planziegel-Putzempfehlung für den Außenputz (lt. Putzhersteller)

Mauerwerk Wärme- leitzahl in W/(mK)	Unterputz					
	Baumit	Knauf Marmorit	Maxit	Quick-Mix	Sakret	Saint-Gobain Weber
0,08 0,09	FL 68 SL 67 LeichtEdelputz MF	SUPER LUPP DP 007	maxit ip 19 FLP	Faserleichtputz MFL	MAP-FL PAP WDP	weber.dur 137 weber.therm 507 weber.cal 173
0,10 0,11	FL 68 SL 67 MPA 40 S LeichtEdelputz MF MP 69	SUPER LUPP	maxit ip 19 FLP	Faserleichtputz MFL Elanith-FL* LP 18-FL* <small>*nur für 0,11 W/(mK)</small>	MAP-FL PAP WDP	weber.dur 137 weber.therm 507 weber.cal 173
0,14	FL 68 SL 67 MPA 40 S LeichtEdelputz MF MP 69 LL 66 Plus	SUPER LUPP	maxit ip 18 E maxit ip 19 FLP maxit ip 370	Faserleichtputz MFL LP 18-FL Elanith-FL	MAP-FL PAP WDP MAP-L MAP-M TKP	weber.dur 130 weber.dur 132 weber.dur 135 weber.dur 137 weber.therm 507 weber.cal 172 weber.cal 173
0,16	FL 68 SL 67 MPA 40 S LeichtEdelputz MF MP 69 LL 66 Plus	SUPER LUPP LUP 222	maxit ip 18 E maxit ip 19 FLP maxit ip 370	Elanith-FL LP 18-FL Elanith LP 18	MAP-FL PAP WDP MAP-L MAP-M TKP KAP	weber.dur 130 weber.dur 132 weber.dur 135 weber.dur 137 weber.therm 507 weber.cal 172 weber.cal 173
0,18	FL 68 SL 67 MPA 40 S LeichtEdelputz MF MP 69 LL 66 Plus	SUPER LUPP LUP 222	maxit ip 18 E maxit ip 19 FLP maxit ip 370	Elanith LP 18	MAP-FL PAP WDP MAP-L MAP-M TKP KAP	weber.dur 130 weber.dur 132 weber.dur 135 weber.dur 137 weber.therm 507 weber.cal 172 weber.cal 173

Blockziegel-Putzempfehlung für den Außenputz (lt. Putzhersteller)

Mauerwerk Wärme- leitzahl in W/(mK)	Unterputz					
	Baumit	Knauf Marmorit	Maxit	Quick-Mix	Sakret	Saint-Gobain Weber
0,14	FL 68 SL 67 MPA 40 S LeichtEdelputz MF MP 69 LL 66 Plus	SUPER LUPP	maxit ip 18 E maxit ip 19 FLP maxit ip 370	Faserleichtputz MFL Elanith-FL LP 18-FL	MAP-FL PAP WDP MAP-L MAP-M TKP	weber.dur 130 weber.dur 132 weber.dur 135 weber.dur 137 weber.therm 507 weber.cal 172 weber.cal 173
0,16	FL 68 SL 67 MPA 40 S LeichtEdelputz MF MP 69 LL 66 Plus	SUPER LUPP LUP 222	maxit ip 18 E maxit ip 19 FLP maxit ip 370	Elanith-FL LP 18-FL Elanith LP 18	MAP-FL PAP WDP MAP-L MAP-M TKP KAP	weber.dur 130 weber.dur 132 weber.dur 135 weber.dur 137 weber.therm 507 weber.cal 172 weber.cal 173
0,18	FL 68 SL 67 MPA 40 S LeichtEdelputz MF MP 69 LL 66 Plus	SUPER LUPP LUP 222	maxit ip 18 E maxit ip 19 FLP maxit ip 370	Elanith LP 18	MAP-FL PAP WDP MAP-L MAP-M TKP KAP	weber.dur 130 weber.dur 132 weber.dur 135 weber.dur 137 weber.therm 507 weber.cal 172 weber.cal 173
0,24	FL 68 SL 67 MPA 40 S LeichtEdelputz MF MP 69 LL 66 Plus	SUPER LUPP LUP 222	maxit ip 18 E maxit ip 19 FLP maxit ip 370	Elanith LP 18	MAP-FL PAP WDP MAP-L MAP-M TKP KAP	weber.dur 130 weber.dur 132 weber.dur 135 weber.dur 137 weber.therm 507 weber.cal 172 weber.cal 173

Hinweis (gemäß Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton):

Bei stark durchfeuchtetem Mauerwerk und/oder stark bewitterten Fassaden wird die Grundputzausführung mit einer zusätzlichen Gewebearmierung empfohlen. Bei Körnung < 2 mm (gemäß DIN 18350, VOB Teil C, < 3 mm) und verbürsteten Strukturen wird die Grundputzausführung mit einer zusätzlichen Gewebearmierung empfohlen. Unabhängig vom Putzgrund sind bei feinkörnigen Oberputzen und/oder sehr glatt verrienen Putzoberflächen besondere Maßnahmen erforderlich. Die Sicherheit vor Putzrissen kann z.B. durch die Verwendung eines speziellen Faserleichtputzes erhöht werden. Ein normgerechtes Mauerwerk wird vorausgesetzt. Die Oberflächenstruktur des Deckputzes sollte nicht zu fein sein (Korngröße > 2 mm). Die Endbeschichtung sollte nicht zu dunkle Farbtöne haben (Hellbezugswert > 25).

Es sind die technischen Hinweisblätter der jeweiligen Putzhersteller zu beachten!