

EDER THERMOPOR SCHALLSCHUTZ- PLAN-FÜLLZIEGEL Pfz

Mauerwerk aus Planziegel

Wandstärke 24,0 cm

Zulassungs-Nr.	Druckfestigkeitsklasse	Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 [MN/m ²]	Charakteristischer Wert f_k der Druckfestigkeit [MN/m ²]	Bedarf Beton C12/15		Direkt-Schalldämm-Maß R_w (dB) beidseitig 15 mm verputzt (einschalig)
				l/m ²	l/m ³	
Z-17.1-559	12	1,8	4,7	ca. 126	ca. 528	60,8

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	Abmessung [cm]			Druckfestigkeitsklasse	Rohdichteklasse der verfüllten Wand *	Gewicht [ca. kg/Stk.]	Ziegelbedarf		Stück/Palette
			Wanddicke	Länge	Höhe				[Stk./m ²]	[Stk./m ³]	
1852	Thermopor Pfz	12 DF	24,0	37,2	24,9	12	2,0	16,4	11	44	60

* Verfüllung: mit Beton \geq C 12/15 (Größtkorn 16 mm)

Lieferung inkl. Dünnbettmörtel



Artikel-Nr. 1852

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25
Tel. 0351/64 88 1-0, Fax 0351/64 88 111, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

EDER
ZIEGELWERK FREITAL