

EDER THERMOPOR P HLz

Mauerwerk aus Planziegel


Rohdichteklasse 0,9

Zulassungs-Nr.	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]	Druckfestigkeitsklasse	Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 [MN/m ²]	Charakteristischer Wert f_k der Druckfestigkeit [MN/m ²]
Z-17.1-843	0,9	0,42	12	1,8	4,7

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	Abmessung in cm			Druckfestigkeitsklasse	Rohdichte	Gewicht ca. kg/Stk.	Ziegelbedarf in Stück je		Stück/Palette
			Wanddicke	Länge	Höhe				m ²	m ³	
1912	Thermopor P HLz BW	12 DF	24,0	37,2	24,9	12	0,9	19,0	11	44	60
1922	Thermopor P HLz BW	12 DF	17,5	49,7	24,9	12	0,9	19,0	8	44	56
1908	Thermopor P HLz	8 DF	11,5	49,7	24,9	12	0,9	12,3	8	70	80

BW: Brandwandeignung gemäß Zulassung Z-17.1-843, Pkt. 3.6.2.

alle Preise inkl. deckelndem Dünnbettmörtel



ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25

Tel. 0351/64 88 1-0, Fax 0351/64 88 111, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

EDER
ZIEGELWERK FREITAL