

HOCHLOCHZIEGELPLATTEN

Version 10/2017

Mauerwerk aus Blockziegel

	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]		Druckfestigkeits- klasse	Charakteristischer Wert f_k der Druckfestigkeit [MN/m ²] nach DIN EN 1996					
		NM	LM		MG II	MG IIa	MG III	MG IIIa	LM 36	LM 21
nach DIN EN 771-1; DIN 105-100	0,9	0,42	0,37	12	3,9	5,0	5,6	6,3	3,3	2,8

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	Abmessung [cm]			Druck- festigkeits- klasse	Roh- dichte- klasse	Gewicht [ca. kg/Stk.]	Ziegelbedarf		Stück/Palette
			Wand- dicke	Länge	Höhe				[Stk./m ²]	[Stk./m ³]	
3012	HLz B Platte N+F	12 DF	17,5	49,7	23,8	12	0,9	18,6	8	44	56
3008	HLz B Platte N+F	8 DF	11,5	49,7	23,8	12	0,9	12,0	8	70	80

Mörtelbedarf laut Angaben der Mörtelhersteller!



Artikel-Nr. 3012



Artikel-Nr. 3008

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25
Tel. 0351/64 88 1-0, Fax 0351/64 88 111, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

EDER
ZIEGELWERK FREITAL