

EDER THERMOPOR T N+F

Version 10/2017

	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]		Druckfestigkeitsklasse	Charakteristischer Wert f_k der Druckfestigkeit [MN/m ²] nach DIN EN 1996					
		NM	LM		MG II	MG IIa	MG III	MG IIIa	LM 36	LM 21
nach DIN EN 771-1; DIN 105-100	0,9	0,42	0,37	12	3,9	5,0	5,6	6,3	3,3	2,8

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	Abmessung [cm]			Druckfestigkeitsklasse	Rohdichteklasse	Gewicht [ca. kg/Stk.]	Ziegelbedarf		Stück/Palette
			Wanddicke	Länge	Höhe				[Stk./m ²]	[Stk./m ³]	
2822	Thermopor T N+F	12 DF	24,0	37,2	23,8	12	0,9	19,1	11	44	60
2816	Thermopor T N+F	16 DF	24,0	49,7	23,8	12	0,9	24,8	8	33	40

Mörtelbedarf laut Angaben der Mörtelhersteller!



Artikel-Nr. 2822



Artikel-Nr. 2816

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25
Tel. 0351/64 88 1-0, Fax 0351/64 88 111, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

EDER
ZIEGELWERK FREITAL