

EDER THERMOPOR P HLz

Version 10/2017


Mauerwerk aus Planziegel

Rohdichteklasse 1,2

Zulassungs-Nr.	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]	Druckfestigkeitsklasse	Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 [MN/m ²]	Charakteristischer Wert f_k der Druckfestigkeit [MN/m ²]
Z-17.1-843 ¹⁾	1,2	0,50	12	1,8	4,7
Z-17.1-522 ²⁾			20*	2,4	6,3

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	Abmessung [cm]			Druckfestigkeitsklasse	Rohdichteklasse	Gewicht [ca. kg/Stk.]	Ziegelbedarf		Stück/Palette
			Wanddicke	Länge	Höhe				[Stk./m ²]	[Stk./m ³]	
1920 ²⁾	Thermopor P HLz 1,2	10 DF	24,0	30,7	24,9	12*	1,2	20,0	13	54	48
1927 ²⁾	Thermopor P HLz 1,2	7,5 DF	17,5	30,7	24,9	12*	1,2	14,9	13	74	72
1928 ¹⁾	Thermopor P HLz 1,2	8 DF	11,5	49,7	24,9	12	1,2	15,5	8	70	64

Lieferung inkl. deckelndem Dünnbettmörtel



ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25
Tel. 0351/64 88 1-0, Fax 0351/64 88 111, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

EDER
ZIEGELWERK FREITAL