

# EDER THERMOPOR SCHALLSCHUTZ- PLAN-FÜLLZIEGEL Pfz

Mauerwerk aus Planziegel

Wandstärke 24,0 cm

Zulassungs-Nr.	Druckfestigkeitsklasse	Grundwert der zulässigen Druckspannung $s_0$ [MN/m <sup>2</sup> ]	Charakteristischer Wert $f_k$ der Druckfestigkeit [MN/m <sup>2</sup> ]	Bedarf Beton C12/15		Direkt-Schalldämm-Maß $R_w$ (dB) beidseitig 15 mm verputzt (einschalig)
				l/m <sup>2</sup>	l/m <sup>3</sup>	
Z-17.1-559	12	1,8	4,7	ca. 126	ca. 528	61,5*

\* mit Kalkzementputz / 61,0 dB mit Gipsputz

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	Abmessung [cm]			Druckfestigkeitsklasse	Rohdichteklasse der verfüllten Wand *	Gewicht [ca. kg/Stk.]	Ziegelbedarf		Stück/Palette
			Wanddicke	Länge	Höhe				[Stk./m <sup>2</sup> ]	[Stk./m <sup>3</sup> ]	
1852	Thermopor Pfz	12 DF	24,0	37,2	24,9	12	2,0	16,4	11	44	60

\* Verfüllung: mit Beton  $\geq$  C 12/15 (Größtkorn 16 mm)

Lieferung inkl. Dünnbettmörtel



Artikel-Nr. 1852

## ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25

Tel. +49 (0)351 / 64881-0, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

**EDER**  
ZIEGELWERK FREITAL