

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite cm	Menge
9023-1	Hexa Adapter M14 / HF	–	1 Stück
9023-2	Rührer Collomix DLX 152 HF	–	1 Stück
9046	Mörtelrolle Deckelmörtel*	36,5/30,0	1 Stück
9047	Mörtelrolle Deckelmörtel*	24,0/17,5	1 Stück
9048	Mörtelrolle Deckelmörtel*	42,5/36,5	1 Stück
9049	Mörtelrolle Deckelmörtel*	49,0/42,5	1 Stück
9050	Dünnbettmörtel	–	1 Sack 25 kg
9055	Dünnbettmörtel	–	1 Sack 12,5 kg
9060	Deckelmörtel	–	1 Sack 18 kg
9090	Verpackungsfolie	–	1 Sack
9091	Mörteleimer	–	1 Stück

\* Mörtelrollen können ausgeliehen werden.  
Bei sauberer und funktionstüchtiger Rückgabe erfolgt eine Gutschrift i.H.v. 80% des Kaufpreises.



## Leichtmauermörtel LM 16

- für Fugen im hochwärmedämmenden, monolithischen Mauerwerk nach EnEV 2016
- Druckfestigkeit  $\geq 5 \text{ N/mm}^2$
- Wärmeleitfähigkeit  $0,14 \text{ W/mK}$
- Ergiebigkeit: 1 Sack à 20 kg = 42 l Frischmörtel zum Verschleifen von ca. 30 Fugen à 15 mm Stärke

## DIE VERARBEITUNG VON maxit mur 900D

Dünnbettmörtel im deckelnden Verfahren für EDER Planziegel

maxit mur 900 D ist ein Dünnbettmörtel **speziell für EDER Planziegel** mit hoher Haftscherfestigkeit nach DIN EN 998-2 (Mörtelgruppe III nach DIN 1053-1), der im deckelnden Verfahren, d.h. zum vollflächigen Mörtelauftrag, angewandt wird.



### Anmischen des Deckelmörtels

- 1 Sack Mörtel (18 kg) in 10 – 12 l Wasser einbringen
- 3 – 5 Min. mit dem Collomix-Rührer anmischen
- nach kurzer Reifezeit zu einem klümpchenfreien und homogenen Frischmörtel nachmischen



### Aufbringen des Deckelmörtels

- Mörtelrolle vor dem Befüllen mit Wasser benetzen
- Mörtelrollenanschlag an der Außenkante der EDER Planziegel ausrichten
- Anschlag ist verstellbar, sodass Mörtelband exakt auf Steinbreite auszurichten ist
- Auftragsdicke des Mörtels ist an der Rolle fest eingestellt
- komplett gefüllte Mörtelrolle kontinuierlich in Pfeilrichtung ziehen
- Ziegel setzen und mit leichtem Schlag des Gummihammers fixieren
- Mörtel haftet sofort und erlaubt zügiges Arbeiten ohne aufwändige Ausrichtzeiten



### Reinigung und Pflege der Mörtelrolle

- zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit Mörtelrolle direkt nach Gebrauch reinigen
- mineralische Leichtzuschlagstoffe im Mörtel ermöglichen problemlose Reinigung mit Pinsel/ Bürste und Wasserschlauch

## ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25  
Tel. +49 (0)351 / 64881-0, service@ziegel-eder.de  
www.ziegel-eder.de

**EDER**  
ZIEGELWERK FREITAL