

EDER THERMOPOR P HLz

Version 12/2021

Mauerwerk aus Planziegel

Rohdichteklasse 0,9

Zulassungs-Nr.	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]	Druckfestigkeitsklasse	Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 [MN/m ²]	Charakteristischer Wert f_k der Druckfestigkeit [MN/m ²]
Z-17.1-843	0,9	0,42	12	1,8	4,7

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	Abmessung [cm]			Druckfestigkeitsklasse	Rohdichteklasse	Gewicht [ca. kg/Stk.]	Ziegelbedarf		Stück/Palette
			Wandstärke	Länge	Höhe				[Stk./m ²]	[Stk./m ³]	
1912	Thermopor P HLz 0,9 BW	12 DF	24,0	37,2	24,9	12	0,9	19,0	11	44	60
1922	Thermopor P HLz 0,9 BW	12 DF	17,5	49,7	24,9	12	0,9	19,0	8	44	56
1908	Thermopor P HLz 0,9	8 DF	11,5	49,7	24,9	12	0,9	12,3	8	70	80

BW: Brandwandeignung gemäß Zulassung Z-17.1-843, Pkt. 2.7

Lieferung inkl. deckelndem Dünnbettmörtel



ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25

Tel. +49 (0)351 / 64881-0, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

EDER
ZIEGELWERK FREITAL